

PRODUCTOMSCHRIJVING

Authentic Wall Primer is een watergedragen, isolerende en inkleurbare grondlaag met een hoge dekkraft. Deze primer egaliseert de zuiging van de ondergrond, voorkomt glans- en kleurverschillen in de afwerkingslaag en verhoogt de open tijd, waardoor aanzetten vermeden worden. De formule dringt goed in op zuigende ondergronden en zorgt voor een optimale hechting.

TOEPASSING

Authentic Wall Primer is geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, vliesbehang, glasweefsels, cementering, beton en oude verlagen. Zorgt voor een uitstekende basis voor een hoogwaardige en dekkende afwerking.

KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN

- » Neutraliseert de inzuigingsverschillen van de ondergrond
- » Voorkomt glans- en kleurverschillen in de afwerking
- » Goede impregnatie op zuigende ondergronden
- » Verhoogt de open tijd van de afwerkingslaag, zodat kans op aanzetten afneemt
- » Goede dekkraft
- » Isoleert vlekken
- » Goede hechting
- » Reukarm
- » Hoog rendement
- » Overschilderbaar met elk type verf


KLEUREN

Standaard (ready mix): Wit

Basissen voor Tintology kleurenmengsysteem: Pastel (P) & Clear (C)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Contacteer Tintology voor speciale kleuren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

BINDMIDDEL TECHNOLOGIE	Acrylaatcopolymeren
VASTE STOFFEN IN VOLUME%	48.43 %
VASTE STOF IN GEWICHT %	57.40 %
VERBRUIK	8-10 m ² /L
NATTE LAAGDIKTE	124 µm
DROGE LAAGDIKTE	50 µm
DROOGTIJD: STOFDROOG	60 min. bij 20°C
OVERSCHILDERBAAR NA	12 uur bij 20°C
VOLLEDIG UITGEHARD	7 dagen bij 20°C
GLANS	zijdemat
DENSITEIT	1.34 Kg/L bij 20°C
DEKKRACHTKLASSE	1
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	0.14 sd-value
NATTE SCHROBVASTHEIDSKLASSE	1

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en ondergrond lager is dan 5°C of hoger dan 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.

Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad.

VEILIGHEID EN HYGIËNE

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696

Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België

sales@tintology.eu



HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard bij min 5°C en max 40°C blijft de verf tenminste 12 maanden houdbaar.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet elke ondergrond en elke mogelijke voorbehandeling laat zich vatten in één technisch informatieblad. In situaties die afwijken van het standaard traject, raden we aan om Tintology te contacteren voor gericht advies.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de meest recente verftechniek. We kunnen geen algemene aansprakelijkheid opnemen voor de toepassing van deze richtlijnen, aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen. De aard en staat van de ondergrond kunnen sterk verschillen en vragen daarom altijd een aanpak op maat, beoordeeld door de vakkundige verwerker.

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.

1 laag Authentic Wall Primer

1 tot 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

Reeds geschilderde ondergronden

Op basis van kunstharsdispersie

Reinigen met ammoniakaal water en laten drogen.

Op basis van alkydhars

Reinigen met ammoniakaal water en laten drogen.

Glanzende verflagen mat schuren.

1 laag Authentic Wall Primer

1 tot 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

Ondergronden in slechte staat

Slecht hechtende delen verwijderen.

Nicotine, vocht- en vetvlekken afwassen met water en een zacht reinigingsmiddel.

Voldoende laten drogen en droog afborstelen.

Roetaanslag droog afborstelen.



VERWERKING EN VERDUNNING

Rol of kwast

Gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water tot maximaal 5%.

Aanbevolen kwasten

Ronde of platte kwasten, geschikt voor watergedragen muurverven.

Aanbevolen rollen

Muurverfrol voor watergedragen verven.

Airless spuiten

Verdunning

0 tot maximaal 10 vol% leidingwater.

Basisinstellingen

Spuitopening: ca 0.011 tot 0.013 inch

Spuitdruk: 10 MPa

High Efficiency Airless

HEA technologie geeft tot 55% minder nevel, meer controle en zorgt voor een fijne afwerking bij een lagere spuitdruk. Het spuitpatroon is zachter en helpt randen te vermijden. De lagere werkdruk geeft minder terugslag op het pistool en werkt aangenamer, zeker bij binnenprojecten. Door de hogere efficiëntie is vaak minder inspanning nodig voor een gelijkmatige dekking.

Compatibel met

TITAN Compact 190, TITAN Impact 400, TITAN Impact 740.

Aanbevolen HEA setup

Type spuittip: HEA

Opening: 515

Filter: Wit

Verdunning: 0%

Spuitdruk: 100 bar

