

PRODUCTOMSCHRIJVING

Authentic Wall Silk is een zijdeglanzende muurverf op waterbasis voor binnengebruik, met schimmelwerende eigenschappen en een uitzonderlijk strakke vloei. De verf is waterdampdoorlatend, perfect afwasbaar en makkelijk verwerkbaar zonder spatten. De zijdeglaans afwerking combineert elegantie met een hoge weerstand tegen slijtage.

TOEPASSING

Authentic Wall Silk is geschikt als doorschilderverf voor houtwerk, binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN

- » Watergedragen
- » Schimmelwerend
- » Doorschilderverf
- » Vroege waterresistentie
- » Perfect afwasbaar
- » Gemakkelijk te verwerken
- » Zeer strakke vloei
- » Waterdampdoorlatend
- » Reukarm
- » Schrobvast conform norm DIN53778

KLEUREN

Standaard (ready mix): Wit

Basissen voor Tintology kleurenmengsysteem: Pastel (P) & Clear (C)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Contacteer Tintology voor speciale kleuren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

BINDMIDDEL TECHNOLOGIE	Acrylaat copolymeren
VASTE STOFFEN IN VOLUME%	38.46 %
VASTE STOF IN GEWICHT %	54.26 %
VERBRUIK	9-11 m ² /L
NATTE LAAGDIKTE	38 µm
DROGE LAAGDIKTE	99 µm
DROOGTIJD: STOFDROOG	30 min. bij 20°C
OVERSCHILDERBAAR NA	12 uur bij 20°C 48 uur bij gladde oppervlakken
VOLLEDIG UITGEHARD	7 dagen bij 20°C
GLANS	zijdemat
DENSITEIT	1.31 Kg/L bij 20°C
DEKKRACHTKLASSE	1
NATTE SCHROBVASTHEIDSKLASSE	1

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en ondergrond lager is dan 5°C of hoger dan 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.

Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad.

VEILIGHEID EN HYGIËNE

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696

Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België

sales@tintology.eu



HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard bij min 5°C en max 40°C blijft de verf tenminste 12 maanden houdbaar.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet elke ondergrond en elke mogelijke voorbehandeling laat zich vatten in één technisch informatieblad. In situaties die afwijken van het standaard traject, raden we aan om Tintology te contacteren voor gericht advies.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de meest recente verftechniek. We kunnen geen algemene aansprakelijkheid opnemen voor de toepassing van deze richtlijnen, aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen. De aard en staat van de ondergrond kunnen sterk verschillen en vragen daarom altijd een aanpak op maat, beoordeeld door de vakkundige verwerker.

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

VERWERKING EN VERDUNNING

Rol of kwast

Gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water tot maximaal 5%.

Aanbevolen kwasten

Langharige kwast

Aanbevolen rollen

Viltrol

Airless spuiten

Verdunning

0 tot maximaal 5% leidingwater.

Basisinstellingen

Nozzle 0,28 – 0,38 mm

Druk : 100-130 bar

Spuithoek: 25°-40°

Temperatuur voor verwerking dient tussen 8°C en 40°C te liggen (lucht, oppervlak en materiaal). Lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen de droogtijd. Relatieve vochtigheid max 85%.

