

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

Flawless lacquer High Gloss is een watergedragen, solventvrije hoogglanslak met een biogebaseerde formule voor binnen en buiten. De lak biedt een uitzonderlijke glanzende afwerking, met uitstekende krasvastheid en een snelle droging. Dankzij de PU-versterkte technologie vloeit deze lak bijzonder strak uit, zonder geurhinder.

#### TOEPASSING

Flawless Lacquer High Gloss is geschikt voor hout, hard PVC, beton, pleisterwerk, baksteen en op gereinigde en geschuurde alkydharsverflagen.

#### KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN

- » Zeer hoge glans (tot 90 bij 60°)
- » Uitstekende krasvastheid
- » Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- » PU versterkt vloeisysteem
- » Geen geurhinder
- » Eco-label ready
- » Optimaal kleur- en glansbehoud
- » Vrij van ammoniak en weekmakers
- » Lage vergeling
- » Snelle droging
- » Huidvetresistent


#### KLEUREN

Standaard (ready mix): Wit

Basissen voor Tintology kleurenmengsysteem: Pastel (P) & Clear (C)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Contacteer Tintology voor speciale kleuren.




## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| BINDMIDDEL TECHNOLOGIE                   | Geëmulgeerde Polyurethaan - alkydolie |
| VASTE STOFFEN IN VOLUME%                 | 36.65 %                               |
| VASTE STOF IN GEWICHT %                  | 47.47 %                               |
| VERBRUIK                                 | 10-12 m <sup>2</sup> /L               |
| NATTE LAAGDIKTE                          | 95 µm                                 |
| DROGE LAAGDIKTE                          | 35 µm                                 |
| DROOGTIJD: STOFDROOG                     | 60 min. bij 20°C                      |
| DROOGTIJD: KLEEFVRIJ                     | 4 uur bij 20°C                        |
| OVERSCHILDERBAAR NA                      | 16 uur bij 20°C                       |
| VOLLEDIG UITGEHARD                       | 7 dagen bij 20°C                      |
| GLANS                                    | hoogglans                             |
| DENSITEIT                                | 1.26 Kg/L bij 20°C                    |
| OPEN TIJD                                | 10 min.                               |
| OPPERVLAKTEWEERSTAND TEGEN KOFFIE        | 3 uur                                 |
| OPPERVLAKTEWEERSTAND TEGEN CLEANER SPRAY | 5 uur                                 |
| OPPERVLAKTEWEERSTAND TEGEN OLIJFOLIE     | 5 uur                                 |
| OPPERVLAKTEWEERSTAND TEGEN RODE WIJN     | 3 uur                                 |
| OPPERVLAKTEWEERSTAND TEGEN WATER         | 5 uur                                 |
| OPPERVLAKTEWEERSTAND TEGEN HUIDVET       | 5 uur                                 |
| BIOGEBASEERDE INHOUD                     | 70%                                   |

### TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696  
 Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België  
 sales@tintology.eu



#### **BEPERKINGEN**

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en ondergrond lager is dan 6°C of hoger dan 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Binnen zullen lakken die alkyd bevatten (wit en pasteltinten) onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht op termijn gaan vergelen, dit noemt men donkervergeling.

Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad.

#### **VEILIGHEID EN HYGIËNE**

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

#### **REINIGING**

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!


#### **HOUDBAARHEID**

Vorstvrij en droog bewaard bij min 5°C en max 40°C blijft de verf tenminste 12 maanden houdbaar.

#### **TECHNISCHE RAADGEVINGEN**

Niet elke ondergrond en elke mogelijke voorbehandeling laat zich vatten in één technisch informatieblad. In situaties die afwijken van het standaard traject, raden we aan om Tintology te contacteren voor gericht advies.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de meest recente verftechniek. We kunnen geen algemene aansprakelijkheid opnemen voor de toepassing van deze richtlijnen, aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen. De aard en staat van de ondergrond kunnen sterk verschillen en vragen daarom altijd een aanpak op maat, beoordeeld door de vakkundige verwerker.



## ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

### Hout

Ontvet vette houtsoorten met een gepaste cleaner.  
Behandel grenen en vuren vooraf met Flawless Primer om doorbloeden te voorkomen. De eerste laag kan nog verkleuren. Door het intern lockingsysteem zal de volgende primerlaag geen verkleuring meer veroorzaken.  
Schuren en stofvrij maken  
Oneffenheden vullen met een geschikte houtvuller  
1 laag Flawless Primer  
Afwerken met 2 lagen Flawless Lacquer High Gloss  
Tussen de lagen licht schuren (korrel P400) om opstaande houtvezels te verwijderen

### PVC

Het oppervlak moet schoon, vetvrij en licht geschuurd zijn.  
Reinigen met een zachte cleaner  
Extra ontvetten met Wasbenzine 100-140  
1 laag Flawless Primer  
Afwerken met 2 lagen Flawless Lacquer High Gloss  
Tussen de lagen steeds licht schuren

### Wanden

Zorg voor een vaste, droge en propere ondergrond.  
Bij poederende ondergronden een fixeerprimer gebruiken.  
Herstel beschadigingen met plamuur.  
1 laag Flawless Primer  
Afwerken met 2 lagen Flawless Lacquer High Gloss  
Tussen de lagen steeds licht schuren

### Ferro-metalen


Ontvet grondig en verwijder alle roest en corrosie.  
1 laag Flawless Primer  
Afwerken met 2 lagen Flawless Lacquer High Gloss  
Tussen de lagen steeds licht schuren

### Gladde ondergronden

Ontvet grondig en schuur licht op om hechting te verbeteren.  
1 laag Flawless Primer  
Afwerken met 2 lagen Flawless Lacquer High Gloss  
Tussen de lagen steeds licht schuren

### Schimmel

Verwijder schimmel met een bleekwateroplossing (1/3).  
Breng de oplossing aan op de aangetaste zones, schuur licht en laat 10 minuten inwerken.  
Spoel met water en laat het oppervlak volledig drogen voor verdere behandeling.  
Geen detergent of ammoniak toevoegen aan de oplossing.  
Hierna verdergaan op basis van de ondergrond.



**VERWERKING EN VERDUNNING**

**Kwast of drukspuit**

Gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water tot maximaal 5%.

**Aanbevolen kwasten**

Anza Pro borstels.

**TINTOLOGY**

by Bevepe - BTW BE0416.275.696  
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België  
sales@tintology.eu

