

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flawless Lacquer Soft Satin is een zacht zijdeglanzende lakverf op waterbasis voor binnen en buiten. Deze hoogwaardige lak combineert een elegante vloei met extreme krasvastheid en biedt langdurige bescherming tegen vlekken, vetten, oliën en water. De sneldrogende formule vergeelt niet, is sterk vlekresistent en biedt uitstekende hechting, zelfs op uitdagende ondergronden. Dankzij de hoogwaardige polyurethaan-acrylaatbasis ontstaat een harde, duurzame film met professionele afwerking.

TOEPASSING

Geschikt voor hoogwaardige bescherming van hout, metalen, en andere materialen. Flawless Lacquer Soft Satin is uitermate geschikt voor het behandelen van oppervlakken waar krasvastheid, vlek- en waterresistentie belangrijk zijn.

KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN

- » Makkelijk verwerkbaar
- » Snelle droging
- » Strakke vloei
- » Krasvast
- » Voorkomt indringing van vetten en oliën
- » Sterk vlekresistent
- » Geen vergeling
- » Hoge waterresistentie
- » Sterke hechting


KLEUREN

Standaard (ready mix): Wit

Basissen voor Tintology kleurenmengsysteem: Pastel (P) & Clear (C)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Contacteer Tintology voor speciale kleuren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

BINDMIDDEL TECHNOLOGIE	Polyurethaan acrylaat
VASTE STOFFEN IN VOLUME%	38 %
VASTE STOF IN GEWICHT %	48 %
VERBRUIK	10-12 m ² /L
NATTE LAAGDIKTE	91 µm
DROGE LAAGDIKTE	35 µm
DROOGTIJD: STOFDROOG	45 min. bij 20°C
OVERSCHILDERBAAR NA	6 uur bij 20°C
VOLLEDIG UITGEHARD	14 dagen bij 20°C
GLANS OP 85°	15% satin
DENSITEIT	1.2 Kg/L bij 20°C
PH WAARDE	8 - 9

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is en niet boven de 35 °C. En minimum 3°C boven het dauwpunt.

Relatieve vochtigheid max 85%

Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

Niet gebruiken op keramische tegels

Niet gebruiken op zeer flexibele en/of zachte materialen.


VEILIGHEID EN HYGIËNE

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!



HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard bij min 5°C en max 40°C blijft de verf tenminste 12 maanden houdbaar.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet elke ondergrond en elke mogelijke voorbehandeling laat zich vatten in één technisch informatieblad. In situaties die afwijken van het standaard traject, raden we aan om Tintology te contacteren voor gericht advies.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de meest recente verftechniek. We kunnen geen algemene aansprakelijkheid opnemen voor de toepassing van deze richtlijnen, aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen. De aard en staat van de ondergrond kunnen sterk verschillen en vragen daarom altijd een aanpak op maat, beoordeeld door de vakkundige verwerker.

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN APPLICATIE

Volg steeds de aanbevolen voorbereidingen vóór het schilderen. Breng de verf aan met kwast, rol of airless. Verwerk het product niet in direct zonlicht en bij temperaturen tussen 10°C en 35°C.

Een goede voorbereiding is cruciaal voor een duurzaam resultaat. Reinig het oppervlak met een gepaste cleaner, spoel na en laat volledig drogen. Verwijder alle loszittende of gebarsten verflagen door schuren of zandstralen en matteer glanzende oppervlakken.

De ondergrond moet roestvrij zijn. Gebruik geen oplosmiddelen als reinigingsmiddel.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

Hout

Schuur het hout en zorg voor een schoon oppervlak. Vul oneffenheden en gaten met een geschikte houtvuller.

1 laag Flawless Primer

Tussen de lagen licht schuren met fijn schuurpapier om opstaande houtvezels te verwijderen

Max. houtvochtigheid: 16%

2 lagen Flawless Lacquer Soft Satin

Beton en cementvloeren


De ondergrond moet uitgehard, droog en voldoende poreus zijn.

Max. vochtigheid: 5%

Ontvetten met Bonotools Cleaner, verdund 1/20 in water

Indien het beton niet absorbeert, eerst opruwen

2 lagen Flawless Lacquer Soft Satin



VERWERKING EN VERDUNNING

Rol of kwast

Gebruiksklaar.

Airless spuiten

Nozzle 0.011-0.013 inch

Spuithoek 25°-40°

Druk 100-130 bar

Gebruiksklaar, indien nodig verdunnen tot max 5%

