

Architecturale texturen met ademruimte.

TINTOLOGY X ARTESÃO



TINTOLOGY

Tintology brengt een nieuw tijdperk van verf en textuur. Geen standaardafwerkingen, maar collabs met toonaangevende designers en vakexperten die samen unieke collecties ontwikkelen. Het resultaat: wanden met karakter, geïnspireerd door natuur, vakmanschap en ontwerp. Wat vroeger enkel weggelegd was voor high-end projecten, wordt nu toegankelijker – niet door in te boeten op kwaliteit, maar door selectief te zijn in partnerschap en uitvoering.

Tintology creëert geen anonieme catalogus, maar een ecosysteem waar ontwerpers, schilders en opdrachtgevers elkaar vinden in collecties die iets vertellen over textuur, kleur en identiteit.

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België
info@tintology.eu

TINTOLOGY X ARTESÃO – DE LEVORA COLLECTIE

Artesão vertaalt vakmanschap en natuur naar architecturale texturen. Geïnspireerd door steen, zand en water ontstaat een collectie die imperfectie omarmt en interieurs verrijkt met rust, karakter en diepte. Levora is de architecturale collectie van Artesão binnen Tintology. Ze vertaalt de rijkdom van natuur en ambacht naar een reeks minerale texturen die licht en ruimte opnieuw definiëren. Geïnspireerd door travertijn, steen en de sporen die water en tijd achterlaten, ontstaan oppervlakken met open poriën, ruwe imperfecties en subtiele schakeringen – gevormd door het samenspel tussen materiaal, hand en omgeving.

Deze watergedragen textuurcoating met minerale uitstraling is opgebouwd uit kalk, natuurlijke vulstoffen en geselecteerde pigmenten. De samenstelling maakt het oppervlak dampopen, ademend en pH-neutraal, met een blijvend mineraal karakter.

PRODUCTVARIANTEN

Essência – De pure minerale basistextuur. Ademend, tactiel en ambachtelijk van karakter. Voor wie terug wil naar de essentie van materiaal.

Oceano – Een unieke textuur waarin gemalen schelpen worden geïntegreerd. Subtiele reflecties en een link met de zee creëren een levendig maar rustgevend oppervlak.

Terra – Een minerale afwerking geïnspireerd op travertijn. Open poriën, natuurlijke imperfecties en een uitgesproken steenkarakter vormen de basis voor sobere elegantie.

Eterno – De meest uitgesproken steeninterpretatie, rechtstreeks geïnspireerd door zuiders travertijn. Een robuuste en tijdloze textuur met uitgesproken diepte, die architectuur een krachtige, blijvende signatuur geeft.

KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN

- » Ambachtelijk opgebouwd oppervlak met herkenbare, herhaalbare striatie
- » Hoge oppervlakteweerstand: schrobvast, krasvast en blijvend mat zonder opglanzen
- » Minerale samenstelling met ademend karakter en natuurlijke tactiliteit
- » Watergedragen, geurarm en duurzaam in samenstelling
- » Compatibel met Tintology Signature Primer en optionele sealer
- » Ontworpen voor interieurs en architecturale toepassingen met verfijnd reliëf

KLEUREN

Tintology heeft een collectie kleuren geselecteerd die de uitstraling van Levora benadrukken. Kleurmatching in alle Tintology afwerkingsverven gegarandeerd.

Contacteer Tintology voor kleuren op maat.

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België
info@tintology.eu

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De onderstaande technische specificaties gelden voor alle varianten binnen de Levora-collectie en zijn gebaseerd op interne laboratoriumtests van Tintology.

BINDMIDDEL	Klei met watergedragen functionele copolymeren
VULSTOFFEN	Minerale mix (zand, silica, inert textuurmateriaal)
DICHTHEID (20 °C)	± 1,42 kg/L voor Eterno ± 1,71 kg/L voor alle andere varianten
VASTE STOFFEN (GEWICHT/VOLUME)	± 81 % / ± 66 %
AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE	1 – 3 mm
VERWERKINGSTEMPERATUUR	≥ 10 – 12 °C
VOC-GEHALTE	< 1 g/L (geen toegevoegde VOC)
BRANDREACTIE (BEOOGD)	Klasse B-s1,d0
EMBODIED CARBON	0,406 kg CO ₂ e/kg (EPD in aanvraag)

VERBRUIK EN LAAGDIKTE PER VARIANT

Indicatieve waarden bij standaardapplicatie. Het effectieve verbruik en de laagdikte zijn afhankelijk van ondergrond, techniek en gewenste esthetiek.

VARIANT	VERBRUIK (L/M²)	LAAGDIKTE NAT (MM)	LAAGDIKTE DROOG (MM)
Essencia	± 0,44	± 0,44	± 0,29
Oceano	± 0,50	± 0,50	± 0,33
Oceano Suave (applicatievariant)	± 0,96	± 0,96	± 0,64
Terra	± 1,40	± 1,40	± 0,93
Terra Stone (applicatievariant)	± 1,70	± 1,70	± 1,13
Eterno	± 4,00	± 4,00	± 3

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

Minerale pleisters, gipskarton, beton, metselwerk

- Reeds geschilderde wanden (stabiel, mat geschuurd)
- Hout/MDF enkel met correcte primeropbouw

Niet geschikt: vloeren (in onderzoek), ondergronden met opstijgend vocht of onvoldoende draagkracht.

PRESTATIES & TESTDATA

MINIMALE VERWERKINGSTEMPERATUUR	≥ 10 tot 12 °C (temperatuur van het oppervlak)	—
SCHROBWEERSTAND	klasse 1 beoogd	ISO 11998
SD-WAARDE	0,05 m (dampopen coating)	ISO 7783
SCHIMMEL- EN MEELDAUWBESTENDIGHEID	in vochtige omgeving mits sealen	
BRANDCLASSIFICATIE	beoogde klasse B-s1,d0 (op basis van samenstelling, officiële classificatie na test)	EN 13501-1
GLANS	mat	—
VOLATIELE ORGANISCHE STOF (VOS)	< 1 g/L (limiet van detectie 1 g/L)	ISO 11890-2
EMBODIED CARBON	0,406 kg CO ₂ e/kg (EPD in aanvraag)	

DUURZAAMHEID & CERTIFICERING (IN AANVRAAG)

- » BREEAM International v2.0 (2016): Exemplary Level
- » LEED v4 + v4.1: Pass
- » Indoor Air Comfort Gold: Pass
- » French VOC Label: A+
- » Belgian VOC Regulation: Pass
- » Italian CAM Edilizia: Pass

KWALITEITSBORGING & TESTPROCEDURES

Proefvlak verplicht (kleur, textuur, glans, laagdikte, verbruik).

Controle op hechting (pull-off), sag-test en klimaatregistratie tijdens uitvoering.

GECERTIFICEERDE PLAATSING

Dit product wordt uitsluitend geplaatst door gecertificeerde Tintology-plaatsers, opgeleid in het gebruik van minerale texturen binnen het Tintology netwerk. Deze werkwijze garandeert een consistente kwaliteit en een duurzame afwerking volgens de Tintology-standaarden.

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696

Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België

info@tintology.eu

SYSTEEMOPBOUW & LAGENOPBOUW

De opbouw van Levora is ontworpen om een duurzaam, ademend en esthetisch resultaat te garanderen. Het systeem bestaat uit volgende zorgvuldig afgestemde lagen:

Tintology Signature Primer

Kleurgecoördineerde primer die de zuiging homogeniseert en een stabiele basis creëert voor de minerale afwerkingslagen.

Eerste textuurlaag – Vormlaag

Wordt aangebracht met spaan of plamuurmes. Bepaalt de tactiliteit en nuance van het oppervlak. Droging ongeveer 12 uur bij 20°C. Na deze textuurlaag is schuren vereist, 48 uur na applicatie.

Tweede textuurlaag

Dun aangebracht voor het gewenste ritme en reliëf; eventueel licht opschuren na droging voor een verfijnd eindbeeld.

Sealer (optioneel)

Een transparante, matte afwerking kan worden toegevoegd voor ruimtes met hogere onderhoudsbehoefte of intensiever gebruik. Niet noodzakelijk in standaardtoepassingen.

TOEPASSING & UITVOERING

De textuur wordt manueel aangebracht met een spaan of breed plamuurmes bij 18 – 22 °C en RV ≤ 70 %. Werk in secties en vermijd directe zoninstraling of tocht. Laat elke laag 12 – 24 uur drogen voor de volgende opbouw. Reinig gereedschap onmiddellijk met water. De uiteindelijke uitstraling wordt bepaald door de hand van de plaatser en de lichtinval in de ruimte.

ONDERHOUD & RENOVATIE

- » Reinig met zachte doeken en milde, pH-neutrale middelen
- » Vermijd schurende producten of solventen
- » Vermijd langdurige waterbelasting; verwijder spatten tijdig
- » Renovatie: reinigen, licht schuren, bijwerken en opnieuw sealen indien nodig

VEILIGHEID, OPSLAG & GARANTIE

Watergedragen product. Gebruik standaard PBM (handschoenen, bril). Opslag: vorstvrij 5–35 °C; ongeopend houdbaar ca. 12 maanden. Raadpleeg het SDS voor product- en conserveermiddel-informatie. Garantie: 1 jaar voor binnengebruik, volgens algemene verkoopvoorwaarden van Tintology.

PLANNING VAN DE WERKEN

Omdat decoratieve afwerkingen de laatste fase van een project vormen, moet de applicatie zo laat mogelijk in de planning worden voorzien – bij voorkeur pas na de installatie van de verlichting en na de hoofdfasen van de werf.

Zones met intens verkeer moeten beschermd worden tot de bouwwerkzaamheden volledig afgerond zijn. Hoewel de producten een redelijke tot goede sterkte ontwikkelen, bouwt deze weerstand zich geleidelijk op gedurende ongeveer twee weken, afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid.

Op de dag van applicatie is het product doorgaans stofdroog, maar nog niet volledig uitgehard of krasvast. Uitvoeren van retouches zijn risicovol en vragen intense inspanningen van uitvoerders. Vermijden is de boodschap om extra kosten te vermijden.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet elke ondergrond en elke mogelijke voorbehandeling laat zich vatten in één technisch informatieblad. In situaties die afwijken van het standaard traject, raden we aan om Tintology te contacteren voor gericht advies.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de meest recente verftechniek. We kunnen geen algemene aansprakelijkheid opnemen voor de toepassing van deze richtlijnen, aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen. De aard en staat van de ondergrond kunnen sterk verschillen en vragen daarom altijd een aanpak op maat, beoordeeld door de vakkundige verwerker.

Deze technische fiche geeft een algemeen overzicht van het systeem. Gecertificeerde Tintology Signature plaatsers beschikken aanvullend over uitgebreide interne documentatie met gedetailleerde richtlijnen voor de plaatsing van Levora.