



**Tactiele gelaagdheid.
Grafisch karakter.**

TINTOLOGY X SIGNATURE BB FINISHES



TINTOLOGY

Tintology brengt een nieuw tijdperk van verf en textuur. Geen standaardafwerkingen, maar collabs met toonaangevende designers en vakexperten die samen unieke collecties ontwikkelen. Het resultaat: wanden met karakter, geïnspireerd door natuur, vakmanschap en ontwerp. Wat vroeger enkel weggelegd was voor high-end projecten, wordt nu toegankelijker – niet door in te boeten op kwaliteit, maar door selectief te zijn in partnerschap en uitvoering.

Tintology creëert geen anonieme catalogus, maar een ecosysteem waar ontwerpers, schilders en opdrachtgevers elkaar vinden in collecties die iets vertellen over textuur, kleur en identiteit.

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België
info@tintology.eu

TINTOLOGY X SIGNATURE BB FINISHES

Signature BB Finishes is een collectie van statement-texturen opgebouwd uit natuurlijke mineralen. Door specifieke verwerkingstechnieken ontstaat een gelaagd oppervlak dat diepte en ritme brengt in muren – ruw en poëtisch tegelijk.

De collectie is ontwikkeld in samenwerking met Bert Van Bellegem, filosoof van opleiding en creatieveling in textuur en materiaal. Hij vertaalt conceptueel denken naar vakmanschap, en zoekt steeds de balans tussen kleur, structuur en expressie.

Met Signature BB Finishes vertaalt hij textuur naar gevoel: zichtbare ritmes en imperfecties die muren een ziel geven.

De coating is watergedragen, dampopen en blijvend mat, opgebouwd uit natuurlijke mineralen, kleibindmiddelen en gespecialiseerde copolymeren. De samenstelling maakt het product krasvast, schrobvast en spanningsarm

PRODUCTVARIANTEN

Furrows – Een krachtige, grafische textuur waarin ritmiek en tactiliteit centraal staan. Verwerkt met spaan, kam en spalter ontstaat een oppervlak dat na het schuren zijn karakter toont. De combinatie van natuurlijke mineralen zoals Veronese wit marmer, basalt en zwart marmer creëert een tastbare diepte.

Veils – Een verfijnde afwerking met horizontale bewegingen die zorgen voor transparantie en zachtheid. De laag-op-laag techniek brengt een poëtische gelaagdheid en reflectie, opgebouwd uit minerale poeders zoals Coral Pink en San Ambrogio kalksteen.

KERNKWALITEITEN & MATERIAALEIGENSCHAPPEN

- » Minerale afwerking met ambachtelijke uitstraling en verfijnde tactiliteit
- » Hoge oppervlakteweerstand: schrobvast, krasvast en blijvend mat zonder opglanzen
- » Watergedragen formule met lage VOC-waarde (< 30 g/L exclusief water)
- » Dampopen structuur die de muur laat ademen (volgens EN ISO 7783)
- » Compatibel met Tintology Signature Primer en optionele sealer
- » Ontworpen voor interieurs waar karakter, ritme en materiaalexpressie centraal staan

KLEUREN

Beide texturen kunnen worden ingevuld met uiteenlopende natuurlijke mineralen en zijn aankleurbaar in een breed gamma. Tintology heeft een collectie kleuren geselecteerd die de uitstraling van Signature BB Finishes benadrukken. De Signature BB Mineral Chart is beschikbaar op aanvraag. Kleurmatching in alle Tintology afwerkingsverven gegarandeerd.

Contacteer Tintology voor kleuren op maat.

TINTOLOGY

by Bevepe - BTW BE0416.275.696
Monnikenwerve 86-88 - 8000 Brugge, België
info@tintology.eu

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De onderstaande technische specificaties gelden voor zowel Furrows als Veils binnen de Signature BB Finishes-collectie en zijn gebaseerd op interne laboratoriumtests van Tintology.

PARAMETER	WAARDE
BINDMIDDELTECHNOLOGIE	Klei en gespecialiseerde copolymeren
DICHTHEID (20 °C)	± 1,41 kg/L
VASTE STOFFEN (GEWICHT/VOLUME)	± 66,83 % / ± 48,73 %
VOC-GEHALTE	± 29 g/L
BRANDREACTIE (BEOOGD)	Klasse B-s1,d0
EMBODIED CARBON	≈ 0,704 kg CO ₂ e/m ² @ 500 μm DFT

VERBRUIK EN LAAGDIKTE PER APPLICATIEVARIANT

Indicatieve waarden bij standaardapplicatie. Het effectieve verbruik en de laagdikte zijn afhankelijk van ondergrond, techniek en gewenste esthetiek.

VARIANT	VERBRUIK (L/M ²)	LAAGDIKTE NAT (MM)	LAAGDIKTE DROOG (MM)
Veils	± 0,65	± 0,65	± 0,35
Furrows	± 1,5 - 2,5	± 1,5 - 2,5	± 0,85 - 1,4

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

Minerale pleisters, gipskarton, beton, metselwerk

- Reeds geschilderde wanden (stabiel, mat geschuurd)
- Hout/MDF enkel met correcte primeropbouw

Niet geschikt: vloeren (in onderzoek), ondergronden met opstijgend vocht of onvoldoende draagkracht.

PRESTATIES & TESTDATA

MINIMALE VERWERKINGSTEMPERATUUR	≥ 10 tot 12 °C (temperatuur van het oppervlak)	—
SCHROBWEERSTAND	klasse 1 beoogd	ISO 11998
SD-WAARDE	0,05 m (dampopen coating)	ISO 7783
SCHIMMEL- EN MEELDAUWBESTENDIGHEID	in vochtige omgeving mits sealen	
BRANDCLASSIFICATIE	beoogde klasse B-s1,d0 (op basis van samenstelling, officiële classificatie na test)	EN 13501-1
GLANS	mat	—

DUURZAAMHEID & CERTIFICERING (IN AANVRAAG)

- » BREEAM International v2.0 (2016): Exemplary Level
- » LEED v4 + v4.1: Pass
- » Indoor Air Comfort Gold: Pass
- » French VOC Label: A+
- » Belgian VOC Regulation: Pass
- » Italian CAM Edilizia: Pass

KWALITEITSBORGING & TESTPROCEDURES

Proefvlak verplicht (kleur, textuur, glans, laagdikte, verbruik).
 Controle op hechting (pull-off), sag-test en klimaatregistratie tijdens uitvoering.

GECERTIFICEERDE PLAATSING

Dit product wordt uitsluitend geplaatst door gecertificeerde Tintology-plaatsers, opgeleid in het gebruik van minerale texturen binnen het Tintology netwerk. Deze werkwijze garandeert een consistente kwaliteit en een duurzame afwerking volgens de Tintology-standaarden.

SYSTEEMOPBOUW & LAGENOPBOUW**Tintology Signature Primer**

Kleurgecoördineerde primer die de zuiging homogeniseert en een stabiele basis creëert voor transparante minerale lagen.

Textuurlaag

Bepaalt het ritme en de gelaagdheid van de afwerking.

Bij Furrows wordt gewerkt met spaan, kam of spalter voor een ritmisch oppervlak.

Bij Veils ligt de nadruk op transparantie en zachte horizontale bewegingen.

Verwerking met spaan of breed plamuurmes en specifieke BB Finishes tools.

Schuurproces

De finesses en de uitzonderlijke look & feel komen naar boven in dit proces, dat bepaald wordt door de hand van de Signature plaatser.

Sealer (optioneel)

Transparante matte afwerking die zorgt voor vlekbestendigheid en onderhoudsgemak bij intensief gebruik. Niet verplicht in standaardtoepassingen.

TOEPASSING & UITVOERING

De textuur wordt manueel aangebracht bij 18 – 22 °C en $RV \leq 70 \%$. Vermijd directe zoninstraling of tocht. Afhankelijk van de variant worden specifieke bewegingen toegepast met spaan, spalter of kam om het gewenste patroon te bekomen. Laat elke laag 12 – 24 uur drogen voor de volgende opbouw. Reinig gereedschap onmiddellijk met water. De uiteindelijke uitstraling is afhankelijk van de hand van de plaatser en de lichtinval in de ruimte.

ONDERHOUD & RENOVATIE

- » Reinig met zachte doeken en milde, pH-neutrale middelen
- » Vermijd schurende producten of solventen
- » Vermijd langdurige waterbelasting; verwijder spatten tijdig
- » Renovatie: reinigen, licht schuren, bijwerken en opnieuw sealen indien nodig

VEILIGHEID, OPSLAG & GARANTIE

Watergedragen product. Gebruik standaard PBM (handschoenen, bril). Opslag: vorstvrij 5–35 °C; ongeopend houdbaar ca. 12 maanden. Raadpleeg het SDS voor product- en conserveermiddel informatie. Garantie op product: 1 jaar voor binnengebruik, volgens algemene verkoopvoorwaarden van Tintology.

PLANNING VAN DE WERKEN

Omdat decoratieve afwerkingen de laatste fase van een project vormen, moet de applicatie zo laat mogelijk in de planning worden voorzien – bij voorkeur pas na de installatie van de verlichting en na de hoofdfasen van de werf.

Zones met intens verkeer moeten beschermd worden tot de bouwwerkzaamheden volledig afgerond zijn. Hoewel de producten een redelijke tot goede sterkte ontwikkelen, bouwt deze weerstand zich geleidelijk op gedurende ongeveer twee weken, afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid.

Op de dag van applicatie is het product doorgaans stofdroog, maar nog niet volledig uitgehard of krasvast. Uitvoeren van retouches zijn risicovol en vragen intense inspanningen van uitvoerders. Vermijden is de boodschap om extra kosten te vermijden.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet elke ondergrond en elke mogelijke voorbehandeling laat zich vatten in één technisch informatieblad. In situaties die afwijken van het standaard traject, raden we aan om Tintology te contacteren voor gericht advies.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de meest recente verftechniek. We kunnen geen algemene aansprakelijkheid opnemen voor de toepassing van deze richtlijnen, aangezien verwerking en omstandigheden buiten onze controle vallen. De aard en staat van de ondergrond kunnen sterk verschillen en vragen daarom altijd een aanpak op maat, beoordeeld door de vakkundige verwerker.

Deze technische fiche geeft een algemeen overzicht van het systeem. Gecertificeerde Tintology Signature plaatsers beschikken aanvullend over uitgebreide interne documentatie met gedetailleerde richtlijnen voor de plaatsing van Signature BB Finishes.